



zkušební laboratoř č. 1018.3
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL

č. 040-073159

o zkouškách typu kameniva
0/2, 0/4, 2/5, 5/8, 8/11, 11/6, 16/22, 16/32, 32/63, 0/16, 0/32, 0/45 a 0/63
z výroby Libá

Objednavatel: **BASALT CZ s.r.o.**
Adresa: Všechlapy č.e. 3, 417 71 Zabušany
IČO: 18234160

Výrobna: Kamenolom Libá
Adresa: 351 31 Libá

Zkušební vzorek: kamenivo

Zakázka: Z040220010

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 15

Počet stran příloh: -

Vypracoval:


Ing. Pavla Kučerová
zkušební technik - specialista

Schválil:


Ing. Pavel Bartoš
vedoucí zkušebny

Výtisk č.:

Počet výtisků:

Teplice, dne 25.11.2022

razítko zkušební laboratoře č. 1018.3

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty
2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednavatelem.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Centrální laboratoř

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

tel.: +420 387 023 211

www.tzus.eu

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

č. účtu: 1501-931/0100

e-mail: pilarova@tzus.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 711, IČO: 00015679, DIČ: CZ00015679

1. Údaje o vzorku

Číslo vzorku: VZ040222531 až VZ040222543
 Vzorek: kamenivo 0/2, 0/4, 2/5, 5/8, 8/11, 11/6, 16/22, 16/32, 32/63, 0/16, 0/32, 0/45 a 0/63 vyrobené dne 05.10.2022
 Objednávka/smlouva: Objednávka č. SCH001/22 ze dne 07.01.2022
 Datum odběru/dodání: vzorky odebrány dne 05.10.2022
 Místo odběru: Kamenolom Libá
 Metoda odběru: dle ČSN EN 932-1, kap. 8.3 Odběr vzorků v místě přepadu z pasu (tato zkušební metoda není v rozsahu akreditace). V době odběru vzorků – těžba prováděna ve II. a III. etáži
 Způsob přípravy vzorku: dle ČSN EN 932-2 kap. 8 Zmenšování vzorku použitím žlábkového děliče
 Povětrnostní podmínky v době odběru vzorku: slunečno
 Údaje o podmínkách při odběru, příp. plán a postup odběru, jméno pracovníka provádějícího odběr jsou uvedeny v zápisu o odběru vzorků, který je uložen ve zkušebně.

2. Zkušební metody

Identifikace zkušební metody		Název zkušební metody
ČSN EN 933-1	Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1 Stanovení zrnitosti – Síťový rozbor. Metoda praní a prosévání za sucha	Stanovení zrnitosti – síťový rozbor
ČSN EN 933-4	Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index	Stanovení tvaru zrn – tvarový index
ČSN EN 933-9+A1	Zkoušení geometrických vlastností kameniva. Část 9: Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří	Stanovení kvality jemných částic – zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drčení	Stanovení odolnosti proti drčení
ČSN EN 1097-3	Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypané hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva	Stanovení sypané hmotnosti a mezerovitosti
ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti	Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1367-1	Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování	Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-3	Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič	Stanovení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání – zkouška varem
ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor	Stanovení vodou rozpustných chloridových solí Volhardovou metodou
ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor (tato zkušební metoda není v rozsahu akreditace)	Stanovení obsahu celkové síry
ČSN EN 1744-1+A1, čl. 12	Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor	Stanovení síranů rozpustných v kyselině
ČSN EN 1744-1+A1, čl. 15.1	Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor	Stanovení potenciální přítomnosti humusu
ČSN EN 72 1180	Stanovení rozlišných částic kameniva	Stanovení rozlišných částic

Externě poskytnuté produkty a služby:

Identifikace zkušební metody		Název zkušební metody	Externí poskytovatel
ČSN EN 932-3	Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis	Jednoduchý petrografický popis	ZL č. 1046 Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., Hořice, akreditovaná ČIA



Doplnění, odchylky nebo vyloučení z normového postupu nebo použití nenormových metod: nebyly uplatněny.

3. Výsledky zkoušek

Zkoušky byly provedeny dne: 06.10.2022 až 25.11.2022
Místo provedení zkoušek: Laboratoře zkušebny Teplice
Zkoušku vykonal: Petr Matys, Jana Procházková

Údaje o podmínkách při provádění zkoušky a o použitém zkušebním zařízení jsou uvedeny v záznamech o zkoušce. Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Teplice.

3.1 Kamenivo 0/2 – vzorek č. VZ040222531

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
5,6 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
4,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
2,8	ČSN EN 933-1	% hm.	98,9
2,0	ČSN EN 933-1	% hm.	86,1
1,0	ČSN EN 933-1	% hm.	31,3
0,500	ČSN EN 933-1	% hm.	20,5
0,250	ČSN EN 933-1	% hm.	12,9
0,125	ČSN EN 933-1	% hm.	9,5
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	7,5
Obsah jemných částic <i>f</i>	ČSN EN 933-1	% hm.	7,5
Míra zahlinění - zkouška methylenovou modří MB _f	ČSN EN 933-9+A1	g/kg	8,3
Potenciální přítomnost humusu	ČSN EN 1744-1+A1, čl. 15.1	-	Negativní zkouška
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,60
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,88
Mezerovitost <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	49,7
Mezerovitost setřeseného kameniva <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	41,0
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,18
Nasákavost WA ₂₄	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,9
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.2 Kamenivo 0/4 – vzorek č. VZ040222532

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
8,0 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
5,6 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
4,0	ČSN EN 933-1	% hm.	95,5
2,0	ČSN EN 933-1	% hm.	65,8
1,0	ČSN EN 933-1	% hm.	39,7
0,500	ČSN EN 933-1	% hm.	23,3
0,250	ČSN EN 933-1	% hm.	18,3
0,125	ČSN EN 933-1	% hm.	9,9
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	5,5
Obsah jemných částic <i>f</i>	ČSN EN 933-1	% hm.	5,5
Míra zahlinění - zkouška methylenovou modří MB _r	ČSN EN 933-9+A1	g/kg	8,3
Potenciální přítomnost humusu	ČSN EN 1744-1+A1, čl. 15.1	-	Negativní zkouška
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,59
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,86
Mezerovitost <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	49,7
Mezerovitost setřeseného kameniva <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	41,3
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,17
Nasákavost WA ₂₄	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,9
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.3 Kamenivo 2/5 – vzorek č. VZ04022533

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
11,2 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
8,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
5,6	ČSN EN 933-1	% hm.	91,5
4,0	ČSN EN 933-1	% hm.	27,5
2,8	ČSN EN 933-1	% hm.	3,0
2,0	ČSN EN 933-1	% hm.	0,7
1,0	ČSN EN 933-1	% hm.	0,5
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	0,4
Obsah jemných částic f	ČSN EN 933-1	% hm.	0,4
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,60
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,81
Mezerovitost v	ČSN EN 1097-3	% hm.	49,5
Mezerovitost setřeseného kameniva v	ČSN EN 1097-3	% hm.	42,7
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,16
Nasákavost WA ₂₄	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,2
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.4 Kamenivo 5/8 – vzorek č. VZ04022534

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
16,0 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
11,2 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
5,6	ČSN EN 933-1	% hm.	91,3
2,8	ČSN EN 933-1	% hm.	0,3
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	0,2
Obsah jemných částic <i>f</i>	ČSN EN 933-1	% hm.	0,2
Stanovení tvaru zrn SI – tvarový index 3 a větší	ČSN EN 933-4	% hm.	13
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,62
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,81
Mezerovitost <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	48,7
Mezerovitost setřeseného kameniva <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	42,6
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,15
Nasákavost WA_{24}	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,2
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě <i>C</i> ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry <i>S</i> ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině <i>SO</i> ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.5 Kamenivo 8/16 – vzorek č. VZ04022535

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
22,4 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
16,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
11,2	ČSN EN 933-1	% hm.	90,9
8,0	ČSN EN 933-1	% hm.	12,9
4,0	ČSN EN 933-1	% hm.	0,7
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	0,5
Obsah jemných částic <i>f</i>	ČSN EN 933-1	% hm.	0,5
Stanovení tvaru zrn SI – tvarový index 3 a větší	ČSN EN 933-4	% hm.	13
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,63
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,83
Mezerovitost <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	48,1
Mezerovitost setřeseného kameniva <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	41,6
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,14
Nasákavost WA ₂₄	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,2
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.6 Kamenivo 11/16 – vzorek č. VZ04022536

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
31,5 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
22,4 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
16,0	ČSN EN 933-1	% hm.	96,4
11,2	ČSN EN 933-1	% hm.	13,0
5,6	ČSN EN 933-1	% hm.	0,5
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	0,5
Obsah jemných částic <i>f</i>	ČSN EN 933-1	% hm.	0,5
Stanovení tvaru zrn SI – tvarový index 3 a větší	ČSN EN 933-4	% hm.	9
Odolnost proti drčení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,68
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,86
Mezerovitost <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	46,6
Mezerovitost setřeseného kameniva <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	40,8
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,14
Nasákavost WA ₂₄	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,2
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti na podílu 10/14	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozpadavost čediče – procentní ztráta pevnosti SLA	ČSN EN 1367-3	% hm.	1,5
Rozpadavost čediče – procentní ztráta hmotnosti M1	ČSN EN 1367-3	% hm.	0,7
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.7 Kamenivo 16/22 – vzorek č. VZ04022537

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
45,0 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
32,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
22,4	ČSN EN 933-1	% hm.	96,8
16,0	ČSN EN 933-1	% hm.	14,2
8,0	ČSN EN 933-1	% hm.	0,7
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	0,5
Obsah jemných částic f	ČSN EN 933-1	% hm.	0,5
Stanovení tvaru zrn SI – tvarový index 3 a větší	ČSN EN 933-4	% hm.	5
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,64
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,80
Mezerovitost v	ČSN EN 1097-3	% hm.	47,5
Mezerovitost setřeseného kameniva v	ČSN EN 1097-3	% hm.	42,5
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,13
Nasákavost WA₂₄	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,2
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.8 Kamenivo 16/32 – vzorek č. VZ04022538

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
63,0 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
45,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
31,5	ČSN EN 933-1	% hm.	94,8
22,4	ČSN EN 933-1	% hm.	31,5
16,0	ČSN EN 933-1	% hm.	4,9
8,0	ČSN EN 933-1	% hm.	0,6
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	0,4
Obsah jemných částic <i>f</i>	ČSN EN 933-1	% hm.	0,4
Stanovení tvaru zrn SI – tvarový index 3 a větší	ČSN EN 933-4	% hm.	14
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,62
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,78
Mezerovitost <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	48,4
Mezerovitost setřeseného kameniva <i>v</i>	ČSN EN 1097-3	% hm.	43,0
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,13
Nasákavost WA_{24}	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,2
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě $C^{1)}$	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry $S^{1)}$	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině $SO^{1)}$	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.9 Kamenivo 32/63 – vzorek č. VZ04022539

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
125,0 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
90,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
63,0	ČSN EN 933-1	% hm.	98,9
45,0	ČSN EN 933-1	% hm.	30,6
31,5	ČSN EN 933-1	% hm.	5,7
16,0	ČSN EN 933-1	% hm.	0,5
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	0,3
Obsah jemných částic f	ČSN EN 933-1	% hm.	0,3
Stanovení tvaru zrn SI – tvarový index 3 a větší	ČSN EN 933-4	% hm.	15
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,50
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,69
Mezerovitost v	ČSN EN 1097-3	% hm.	52,4
Mezerovitost setřeseného kameniva v	ČSN EN 1097-3	% hm.	46,0
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,14
Nasákavost WA₂₄	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,2
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.10 Kamenivo 0/16 – vzorek č. VZ04022540

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
32,0 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
22,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
16,0	ČSN EN 933-1	% hm.	97,8
8,0	ČSN EN 933-1	% hm.	62,3
4,0	ČSN EN 933-1	% hm.	35,0
2,0	ČSN EN 933-1	% hm.	20,3
1,0	ČSN EN 933-1	% hm.	13,5
0,5	ČSN EN 933-1	% hm.	10,3
0,25	ČSN EN 933-1	% hm.	8,1
0,125	ČSN EN 933-1	% hm.	6,6
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	5,5
Obsah jemných částic f	ČSN EN 933-1	% hm.	5,5
Kvalita jemných částic - zkouška methylenovou modří MB_f	ČSN EN 933-9	---	7,3
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,61
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,89
Mezerovitost v	ČSN EN 1097-3	% hm.	48,6
Mezerovitost setřeseného kameniva v	ČSN EN 1097-3	% hm.	39,4
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,13
Nasákavost WA_{24}	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,4
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě $C^{1)}$	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry $S^{1)}$	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině $SO^{1)}$	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis $^{2)}$	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.11 Kamenivo 0/32 – vzorek č. VZ04022541

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
63,0 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
45,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
31,5	ČSN EN 933-1	% hm.	96,5
16,0	ČSN EN 933-1	% hm.	74,6
8,0	ČSN EN 933-1	% hm.	55,4
4,0	ČSN EN 933-1	% hm.	39,1
2,0	ČSN EN 933-1	% hm.	26,3
1,0	ČSN EN 933-1	% hm.	17,2
0,500	ČSN EN 933-1	% hm.	11,0
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	6,1
Obsah jemných částic f	ČSN EN 933-1	% hm.	6,1
Kvalita jemných částic - zkouška methylenovou modří MB_f	ČSN EN 933-9	---	6,7
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,77
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	2,06
Mezerovitost v	ČSN EN 1097-3	% hm.	43,8
Mezerovitost setřeseného kameniva v	ČSN EN 1097-3	% hm.	34,6
Objemová hmotnost ρ_a	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	Mg/m ³	3,14
Nasákavost WA₂₄	ČSN EN 1097-6, příl. A, B	% hm.	0,3
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.12 Kamenivo 0/45 – vzorek č. VZ04022542

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
90,0 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
63,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
45,0	ČSN EN 933-1	% hm.	95,4
22,4	ČSN EN 933-1	% hm.	78,4
11,2	ČSN EN 933-1	% hm.	51,9
5,6	ČSN EN 933-1	% hm.	30,9
2,0	ČSN EN 933-1	% hm.	16,9
1,0	ČSN EN 933-1	% hm.	9,2
0,500	ČSN EN 933-1	% hm.	6,9
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	4,4
Obsah jemných částic <i>f</i>	ČSN EN 933-1	% hm.	4,4
Kvalita jemných částic - zkouška methylenovou modří MB _f	ČSN EN 933-9	---	9,0
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,65
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,90
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ040222536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



3.13 Kamenivo 0/63 – vzorek č. VZ04022543

Sledovaná vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Výsledek
Zrnitost kameniva G			
Propad otvory sít [mm]			Součtové procento propadu
125,0 (2D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
90,0 (1,4D)	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0
63,0	ČSN EN 933-1	% hm.	96,7
31,5	ČSN EN 933-1	% hm.	63,4
16,0	ČSN EN 933-1	% hm.	39,3
8,0	ČSN EN 933-1	% hm.	20,5
2,0	ČSN EN 933-1	% hm.	8,2
0,063	ČSN EN 933-1	% hm.	4,3
Obsah jemných částic f	ČSN EN 933-1	% hm.	4,3
Kvalita jemných částic - zkouška methylenovou modří MB _f	ČSN EN 933-9	---	8,3
Odolnost proti drcení – Součinitel Los Angeles, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ04022536)	ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5	% hm.	8
Sypná hmotnost ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,64
Sypná hmotnost setřeseného kameniva ρ_b	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,89
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F – ztráta hmotnosti, na podílu 10/14 z frakce 11/16 (vzorek č. VZ04022536)	ČSN EN 1367-1	% hm.	0,2
Rozlišné částice	ČSN EN 72 1180	% hm.	0,0
Obsah chloridů rozpustných ve vodě C ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.7	% hm.	0,002
Obsah celkové síry S ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.11	% hm.	0,02
Obsah síranů rozpustných v kyselině SO ¹⁾	ČSN EN 1744-1+A1, čl.12	% hm.	0,01
Petrografický popis ²⁾	ČSN EN 932-3	-	Čedič

¹⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 040-06934, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna Teplice dne 15.11.2021.

²⁾ Výsledek zkoušky byl převzat z Protokolu č. 445/21, který vydala Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o. Hořice dne 08.04.2021.



KONEC PROTOKOLU